

Méthode d'application des huiles Carver

Sablage et préparation :

- Faites appel à un expert pour sabler vos planchers.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de stries ou de rayures, celles-ci seront inévitablement accentuées avec l'utilisation d'une teinture.
- La surface doit être sablée uniformément, propre et sèche, exempte de poussière, de cire, de graisse ou de vernis.
- Retirez la poussière à l'aide d'un aspirateur.
- Évitez de souiller la surface à huiler : traces de doigts ou de pieds, gouttes de sueur, gouttes d'eau, traces de gras.
- Ne jamais mouiller la surface avant de la huiler.
- Le degré de sablage influencera grandement l'allure de votre surface ainsi que l'intensité de la couleur.
- Nous vous suggérons d'utiliser un papier sablé #120 pour le sablage final.
- Le résultat final varie selon l'essence de bois. Faites un test sur une petite surface pour vous assurer que la couleur vous convient.
- Dans tous les cas, les huiles doivent être appliquées en couches minces afin d'éviter des problèmes de séchage, surtout aux lignes de jonction et au niveau des nœuds du bois.

Phénomène d'autocombustion :

- Lors de l'application du Primol Plus ou du Greenol Plus, vous devez prendre certaines précautions lorsque vous disposez des chiffons ayant servi à l'application et à l'essuyage.
- Après emploi, les chiffons imprégnés de produit doivent être **immergés dans l'eau** avant d'en disposer.
- Préparez une chaudière remplie d'eau et immergez-y les chiffons utilisés. Vous pourrez en disposer de façon sécuritaire après trempage.

Méthode d'application des huiles :

1 ère étape : Huile d'imprégnation transparente ou colorée Primol Plus

1. Le Primol Plus doit être bien mélangé avant l'application.
2. Appliquez le Primol Plus sur la surface de façon uniforme à l'aide d'un chiffon propre, d'un pinceau ou d'un rouleau très fin.
3. Après 10 à 15 minutes, enlevez l'excédent d'huile non absorbé par le bois avec une spatule en caoutchouc et ensuite avec des chiffons propres. Portez une attention particulière au niveau des lignes de jonction et des nœuds du bois. Après cette étape, il ne devrait rester aucune pellicule d'huile sur la surface.
4. Laissez sécher pendant 24 heures.
5. Procédez à la 2e étape.

2^e étape : Huile de protection satinée transparente Greenol Plus

1. Le Greenol Plus doit être bien mélangé avant l'application.
2. Appliquez le Greenol Plus sur la surface de façon uniforme à l'aide d'un chiffon propre, d'un pinceau ou d'un rouleau très fin.
3. Après 5 à 10 minutes, enlevez l'excédent d'huile non absorbé par le bois avec une spatule en caoutchouc et ensuite avec des chiffons propres. Portez une attention particulière au niveau des lignes de jonction et des nœuds du bois. Après cette étape, il ne devrait rester aucune pellicule d'huile sur la surface.
4. En dedans de la ½ heure qui suit l'essuyage, polissez et uniformisez la surface avec une polisseuse munie d'un tampon doux (disque blanc).
5. Laissez sécher 24 heures.

N.B. Dans le cas de trafic intense, 2 couches de Greenol peuvent être appliquées. L'intervalle à respecter entre une couche et l'autre est de 24 heures et le procédé d'application est le même.

Entretien des surfaces huilées :

Mises en garde

- Vous pouvez marcher sur le plancher avec précautions 24 heures après l'application du Greenol Plus.
- Attendre 10 jours avant de déplacer des meubles lourds sur le plancher ou d'y déposer des tapis.
- Munir les pattes de vos meubles de feutres protecteurs.
- Attendre 10 jours avant de débiter l'entretien régulier des planchers ou de les mouiller.
- Toujours utiliser les produits d'entretien recommandés et adaptés à la finition huilée. Ne jamais utiliser de détergents commerciaux, ceux-ci pourraient endommager voire décaper la surface.
- Lors du nettoyage, ne jamais laver vos planchers à grande eau. Utilisez une vadrouille bien essorée, voire humide en suivant le sens de la longueur des lattes du plancher.
- À éviter : les détergents non compatibles, le nettoyage des planchers à la vapeur, les tapis lourds munis de pellicule en caoutchouc, la lumière naturelle ou artificielle intense.

Entretien régulier : Deterol

- Diluez une partie de Deterol dans 100 parties d'eau.
- Frottez le sol avec une vadrouille éponge ou une vadrouille à tête plate en microfibres complètement essorées.
- Laissez sécher le sol sans rincer.
-

Entretien occasionnel : Dergos

- Le Dergos Vap est prêt à l'emploi.
- Le Dergos concentré doit être dilué dans 5 à 10 parties d'eau pour obtenir du Dergos Vap.
- Après un nettoyage au Deterol, vaporisez Dergos Vap sur le plancher et l'étendre uniformément à l'aide d'un chiffon, d'une vadrouille éponge ou d'une vadrouille à tête plate en microfibres.
- Après le séchage, il est impératif de pratiquer un polissage.

Application de la couche régénératrice de Greenol Plus :

Après quelques années d'usage (2 à 5 ans), il est recommandé d'appliquer une couche régénératrice de Greenol Plus :

1. Nettoyer vos planchers avec le Deterol.
2. Pour un nettoyage plus en profondeur, utiliser le Deter Parquet (celui-ci enlèvera la couche de Greenol Plus).

Deter Parquet :

- Diluez une partie de Deter Parquet dans 100 parties d'eau.
 - Frottez le sol avec une vadrouille éponge ou avec une vadrouille à tête plate en microfibres complètement essorées.
 - Attention, le Deter parquet « décape » l'huile. Il doit impérativement être suivi par l'application de Greenol plus.
3. Si nécessaire, sablez délicatement, dans le sens du grain de bois, les zones plus appauvries ou tachées puis appliquez le Primol Plus tel que décrit ci-haut. Laissez sécher 24 heures.
 4. Appliquez une couche de Greenol Plus suivi d'un polissage tel que décrit ci-haut.

Toutes les fiches techniques des différents produits sont disponibles sur www.boismalo.com ou sur le site de Carver Canada.

N.B. Les informations contenues dans cette fiche technique sont élaborées sur la base de notre meilleure expérience et de nos connaissances les plus récentes, mais elles sont données sans aucune garantie, puisque les conditions d'usage du produit nous sont inconnues.